

## DMH 170 SL-PU

Schmierstoffgefülltes Guss-Polyurethan

### Mechanische, physikalische und thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Bedingung	Norm	Einheit	Einheit	Einheit
Farbe				dunkelgrau	dunkelgrau
Härte	23°C	ISO 868	Shore A	96 ± 2	Shore A 96 ± 2
Härte	23°C/3 sek.	ISO 868	Shore D	48 ± 3	Shore D 48 ± 3
Härte	23°C/15 sek.	ISO 868	Shore D	45 ± 3	Shore D 45 ± 3
Modulus 100%	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 12	psi ≥ 1740
Modulus 300 %	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 22	psi ≥ 3190
Reißfestigkeit	23°C	DIN 53 504	MPa	≥ 45	psi ≥ 6525
Reißdehnung	23°C	DIN 53 504	%	≥ 350	% ≥ 350
Weiterreißwiderstand	23°C	DIN ISO 34-1	kN/m	≥ 80	lbf/inch ≥ 450
Spezifisches Gewicht	23°C	ISO 1183	kg/m <sup>3</sup>	1190	g/cm <sup>3</sup> 1,19
Abrieb	23°C	DIN 53 516	mm <sup>3</sup>	15	mm <sup>3</sup> 15
Druckverformungsrest	*	ISO 815	%	≤ 30	% ≤ 30
Druckverformungsrest	**	ISO 815	%	≤ 35	% ≤ 35
Untere Anwendungstemperatur			°C	-20	°F -4
Obere Anwendungstemperatur			°C	110	°F 230

\* 24h 70°C 25% def.

\*\* 24h 100°C 25% def.

### Chemische Eigenschaften

Copolymer, basierend auf aromatischen Isocyanaten und Diolen

Beständig gegen Öle, heißem Wasser, Ozon

Nicht beständig gegenüber konz. Säuren und Basen, konz. Alkoholen und aromatischen Lösungsmitteln

Detaillierte Informationen über Beständigkeiten in verschiedenen Chemikalien siehe DMH Chemical Resistance Guide

DMH GmbH

revision: 04-2020

DMH Dichtungs- und Maschinenhandel GmbH

A-8772 Traboch  Industriepark West 11

T: +43 (0)3833/200 60-0  F: +43 (0)3833/200 60-500

E: office@dmh.at  www.dmh.at

